



# ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

## CHROMODEN AQUA1K AC 190

### ГЛЯНЦЕВЫЙ, 160 ПОЛУ-МАТОВЫЙ, 140 МАТОВЫЙ

Описание продукта	Однокомпонентный водный полиуретаново-акриловый бесцветный лак
Сфера применения	Для защиты и декорирования паркета и других деревянных напольных покрытий, если вам необходим защитный глянцевый, полуматовый или матовый лак для поверхностей с незначительными и средними нагрузками.
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"><li>- Доступно 3 уровня блеска - глянцевый, полуматовый и матовый.</li><li>- Долговечность и устойчивость к истиранию.</li><li>- Легкость в очистке и устойчивость в случае проливания мягких хим. в-в</li></ul>
Свойства	плотность: Прибл. 1026 кг/м <sup>3</sup> Содержание сух.в-в (вес%): Прибл. 30 (DIN 53819) Блеск: Мин. 80% (глянцевый), 35-40% (полуматовый) 10-20 % (матовый)
Значения и пределы ЛОС (ЕС)	A (i), 140 г/л (2010); Этот продукт содержит: макс. 140 г/л
Разбавление	Не разбавлять.  При необходимости можно добавить до 5% <b>ингибиторов CHROMODEN AQUA</b> (в условиях высоких температур, низкой относительной влажности и большой площади)
Требования к поверхности	Поверхность должна быть чистая, сухая и без каких-либо загрязнений. Предварительно отшлифуйте, используя последовательность абразивов зернистостью до 150 (или зернистость 120 – для однодисковой шлифовальной машины, и зернистость 80 – 100 в случае использования трехдисковой шлифовальной машины). Поверхность должна быть сухой, без жира, пыли и других загрязнений. После шлифования соберите всю пыль при помощи пылесоса. Поверхности нельзя обесцвечивать перекисью водорода или других химических веществ.
Нанесение	Лак наносится шпателем, кистью, специальным валиком для водного лака и пневматическим пистолетом по вязкости распыления (не разбавленный). Межслойный интервал: 3-4 часа. Промежуточный слой зачистить шлифовальной бумагой No.220 – 320. Пыль удалить пылесосом.
Кроющая способность	Прим. 10 - 12 м <sup>2</sup> /л на 1 слой (прим. 0,8 – 1л/м <sup>2</sup> ). Прим. 3-4 м <sup>2</sup> /л на 3 слоя
Упаковка	ЛАК CHROMODEN AQUA 1K AC: пластиковые контейнеры по 5 л.
Хранение	Не менее срока годности, указанного на этикетке (в оригинальной заводской упаковке), в сухом проветриваемом месте при температуре от +5 ° C до +25! Срок годности: 18 месяцев. <b>Продукт нельзя замораживать!</b>



# Chromos

## ПАРКЕТНЫЙ ЛАК CHROMODEN AQUA 1K AC 190 ГЛЯНЦЕВЫЙ, 160 ПОЛУ- МАТОВЫЙ, 140 МАТОВЫЙ

### Примечание

Кроме нанесения на чистую деревянную поверхность, лак для паркета CHROMODEN AQUA 1K LZF AC может применяться в системе с ГРУНТОВКОЙ CHROMODEN AQUA 1K PRIMER AC-40 или ГРУНТОВКОЙ CHROMODEN AQUA PRIMER 1K PU-P 70.

Влажность паркета должна находиться в диапазоне 8 - 10%. Оптимальные рабочие условия: 18-22 ° C, относительная влажность 40-75%, температура паркета не ниже 12 ° C. Влажность пола от 8 до 10%. Помещение можно эксплуатировать через 48 часов, а инструменты необходимо вымыть водой сразу же после использования. Перед нанесением на экзотические породы древесины проконсультируйтесь с нашими экспертами из отдела обслуживания потребителей.

Плотно закрывайте пластиковые контейнеры после использования.

---