

CHROMODEN PU 260

Двухкомпонентный полиуретановый адгезив для деревянных напольных покрытий

Вид продукта	CHROMODEN PU 260 - это клей на основе смолы, наполнителей и добавок. Клей не содержит воды и растворителей.
Сфера применения	Используется для приклеивания паркетных досок, паркета из массива древесины, ламинированного паркета, уложенного ребром, сборного, щитового и ламельного паркета на абсорбирующий и неабсорбирующий черновой пол.
Вязкость	КОМПОНЕНТ А – 200 – 300 Пас (RVT ISO 2555) КОМПОНЕНТ В – 1,6- 2,4 Пас (RVT ISO 2555)
Плотность	КОМПОНЕНТ А – 1700 кг/м ³ КОМПОНЕНТ В – 1200 кг/м ³
Приготовление смеси	6:0,9/10:1,5
Время жизнеспособности	45 - 60 мин., в зависимости от температуры и относительной влажности.
Время схватывания пленки	Прим. 30 мин.
Общие требования	Склеиваемые поверхности должны быть ровными, гладкими и хорошо очищенными от пыли, масла и жира. Подложка должна быть выровненной, чистой, без пыли, масла и жира. Слабые места, пустоты, цементное молоко следует удалить до твердого основания. Удалите как можно больше остатков клея с подложки механическим способом. Удалите пыль и загрязнения, используя соответствующий пылесос. Перед непосредственной укладкой на стяжку рекомендуется прогрунтовать черновой пол, используя CHROMODEN PR 25. Влажность деревянных оснований не должна превышать 8%, а бетонных - 2% (СМ).
Нанесение	Клей (компонент А и компонент В) следует тщательно перемешать перед использованием. Компонент В медленно добавляется к компоненту А. Затем компоненты осторожно перемешиваются при помощи ручной дрели с насадкой для перемешивания на протяжении не менее 2 минут. Равномерно нанесите клей на основание при помощи зубчатого шпателя В3, В5 или В11. Нанесите на основание такое количество клея, чтобы можно было уложить паркет до начала времени его полимеризации (схватывания). Убедитесь, что нижняя сторона паркетной доски тщательно покрыта клеем, но не допускайте склеивания по краям. Между паркетом и стеной оставляйте компенсационный зазор припл. 1 см. Не ходите по паркету в течение 4 часов после укладки. Не начинайте шлифование ранее, чем через 24 часа. Укладываемые деревянные покрытия следует хранить в сухом месте. Перед укладкой убедитесь, что уровень влажности древесины и окружающей среды соответствуют рекомендациям производителя. Для обеспечения хорошего контакта сильно вдавите древесину во влажный клей. Немедленно и полностью удалите свежие пятна клея при помощи Chromoden R 14. Внимание – Chromoden R 14 огнеопасен. Полировку можно проводить не ранее, чем через 2 дня, в зависимости от погодных условий. Однако, рекомендуется подождать 7-10 дней для лучшей усадки древесины.

Ограничение ответственности. Информация в этом листе данных основана на лабораторных тестах, которые мы считаем точными, и предназначена только для ознакомления. Все рекомендации или предложения, касающиеся использования продуктов, произведенных компанией Chromos, будь они в технической документации, в ответе на конкретный запрос или в другой форме, основаны на данных, которые, насколько нам известно, являются надежными. Конечный пользователь несет ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению. Производитель не контролирует ни качество, ни состояние субстрата, ни множество факторов, влияющих на использование и применение продукта. Поэтому компания Chromos не несет никакой ответственности в связи с утратой, травмой или повреждением в результате такого использования. Данные, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены в результате практического опыта и непрерывного развития продукта.

CHROMODEN PU 260

Двухкомпонентный полиуретановый адгезив для деревянных напольных покрытий

Общие требования

Рекомендуемая температура нанесения от +15 ° С до + 25°С, относительная влажность менее 65%.
Не рекомендуется наносить Chromoden E-PU 260 при температуре подложки ниже + 15 ° С.
Не наносить на стяжки, где присутствует идущая снизу сырость.
Не наносить на не полностью сухие стены и потолки.
Не наносить на влажную стяжку.
Не наносить, если влажность древесины выше, чем рекомендует ее производитель.
Не использовать, если влажность древесины не соизмерима с влажностью окружающей среды.

Крюющая способность

Упаковка

0,8-1,3 кг/м², в зависимости от типа подложки и используемого шпателя.

Хранение

Набор: 6,9 кг и 11,5 кг

В сухом и хорошо проветриваемом помещении при температуре от +5С до +30С. Срок годности: 18 месяцев. Беречь от прямых солнечных лучей.

Ограничение ответственности. Информация в этом листе данных основана на лабораторных тестах, которые мы считаем точными, и предназначена только для ознакомления. Все рекомендации или предложения, касающиеся использования продуктов, произведенных компанией Chromos, будь они в технической документации, в ответе на конкретный запрос или в другой форме, основаны на данных, которые, насколько нам известно, являются надежными. Конечный пользователь несет ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению. Производитель не контролирует ни качество, ни состояние субстрата, ни множество факторов, влияющих на использование и применение продукта. Поэтому компания Chromos не несет никакой ответственности в связи с утратой, травмой или повреждением в результате такого использования. Данные, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены в результате практического опыта и непрерывного развития продукта.