

<b>Описание продукта</b>	Двухкомпонентный водный полиуретановый бесцветный лак
<b>Сфера применения</b>	Для защиты и декорирования паркета и других деревянных напольных покрытий, если вам необходим защитный глянцевый, полуматовый, матовый или экстрематовый лак для поверхностей со средними и высокими нагрузками (офисы, вестибюли, коридоры, аптеки, детские сады ...)
<b>Характеристики</b>	- Доступно 4 уровня блеска - глянцевый, полуматовый, матовый и экстрематовый. - Долговечность и устойчивость к истиранию. - Высокая твердость - Легкость в очистке и устойчивость в случае проливания мягких хим. в-в
<b>Свойства</b>	плотность: прим. 1026 кг/м <sup>3</sup> Сод.сух.в-в (вес%): прим. 30 (DIN 53819) Блеск: мин. 80% (глянц), 50-60% (полумат) 30-35 % (мат), 8-10 % (экстремат)
<b>Значения и пределы ЛОС (ЕС)</b>	A (i), 140 г/л (2010); Этот продукт содержит: макс. 140 г/л
<b>Разбавление</b>	Не разбавлять. При необходимости можно добавить до 5% ингибиторов CHROMODEN AQUA (в условиях высоких температур, низкой относительной влажности и большой площади поверхности)
<b>Требования к поверхности</b>	Поверхность должна быть чистая, сухая и без каких-либо загрязнений. Предварительно отшлифуйте, используя последовательность абразивов зернистостью до 150 (или зернистость 120 – для однодисковой шлифовальной машины, и зернистость 80 – 100 в случае использования трехдисковой шлифовальной машины). Поверхность должна быть сухой, без жира, пыли и других загрязнений. После шлифования соберите всю пыль при помощи пылесоса. Поверхности нельзя обесцвечивать перекисью водорода или других химических веществ.  Перед использованием необходимо перемешать каждый компонент отдельно. Смешайте лак и контакт в чистом сухом пластиковом контейнере в объемном соотношении 10: 1 (LZP CHROMODEN AQUA 2K PU 590,560,540,510 A: CHROMODEN AQUA CONTACT LZP 2K PU 590,560,540,510 B ). Смесь необходимо тщательно гомогенизировать и перед нанесением на паркет дать постоять 15 минут и снова перемешать. При необходимости, профильтруйте перед нанесением на паркет. Смесь пригодна к использованию на протяжении 4 часов.
<b>Нанесение</b>	Лак наносится шпателем, кистью или специальным валиком в три или четыре слоя в зависимости от вязкости. Межслойный интервал: 4-8 часов. Высохшие первый и второй слои лака необходимо слегка зачистить шлиф. бумагой No.240-320. Пыль удалить пылесосом. Поверхность можно эксплуатировать через 24-48 часов после нанесения последнего слоя.
<b>Кроющая способность</b>	Прим. 10 - 12 м <sup>2</sup> /л на 1 слой (прим. 0,8 – 1 л/м <sup>2</sup> ).
<b>Упаковка</b>	Прим. 3-4 м <sup>2</sup> /л на 3 слоя CHROMODEN AQUA 2K PU LACQUER KOM A: пластиковые контейнеры по 5 л, по 1 л CHROMODEN AQUA 2K PU LACQUER KOM B: пластиковые контейнеры по 0,5 л, по 0,1 л

<b>Хранение</b>	<p>Не менее срока годности, указанного на этикетке (в оригинальной заводской упаковке), в сухом проветриваемом месте при температуре от +5 ° С до +25!</p> <p>Срок годности: 18 месяцев.</p> <p><b>Продукт нельзя замораживать!</b></p>
<b>Примечание</b>	<p>Кроме нанесения на чистую деревянную поверхность, лак для паркета CHROMODEN AQUA 2K LZP PU может применяться в системе с грунтовкой CHROMODEN AQUA 1K PRIMER AC-40 или грунтовкой CHROMODEN AQUA PRIMER 1K PU-P 70.</p> <p>Влажность паркета должна находиться в диапазоне 8 - 10%. Оптимальные рабочие условия: 18-22 ° С, относительная влажность 40-75%, температура паркета не ниже 12 ° С. Влажность пола от 8 до 10%. Помещение можно эксплуатировать через 48 часов, а инструменты необходимо вымыть водой сразу же после использования. Перед нанесением на экзотические породы древесины проконсультируйтесь с нашими экспертами из отдела обслуживания потребителей.</p> <p>Плотно закрывайте пластиковые контейнеры после использования.</p>

---