

# ПАРКЕТНЫЙ ЛАК CHROMODEN AQUA 1K PU 390 ГЛЯНЦЕВЫЙ, 360 ПОЛУМАТОВЫЙ, 340 МАТОВЫЙ

Описание продукта	Однокомпонентный водный полиуретановый бесцветный лак
Сфера применения	Для защиты и декорирования паркета и других деревянных напольных покрытий, если вам необходим защитный глянцевый, полуматовый или матовый лак для поверхностей со средними и высокими нагрузками.
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"><li>- Доступно 3 уровня блеска - глянцевый, полуматовый и матовый</li><li>- Долговечность и устойчивость к истиранию.</li><li>- Высокая твердость</li><li>- Легкость в очистке и устойчивость в случае проливания мягких хим. в-в</li></ul>
Свойства	плотность: прим. 1026 кг/м <sup>3</sup> сод.сух.в-в (вес%): прим. 30 (DIN 53819) блеск: мин. 80% (глянц.), 50-60% (полумат.) 30-35 % (мат.)
Значения и пределы ЛОС (ЕС)	A (i), 140 г/л (2010); Этот продукт содержит: макс. 140 г/л
Разбавление	Не разбавлять. При необходимости можно добавить до 5% <b>ингибиторов CHROMODEN AQUA</b> (в условиях высоких температур, низкой относительной влажности и большой площади)
Требования к поверхности	Поверхность должна быть чистая, сухая и без каких-либо загрязнений. Предварительно отшлифуйте, используя последовательность абразивов зернистостью до 150 (или зернистость 120 – для однодисковой шлифовальной машины, и зернистость 80 – 100 в случае использования трехдисковой шлифовальной машины). Поверхность должна быть сухой, без жира, пыли и других загрязнений. После шлифования соберите всю пыль при помощи пылесоса. Поверхности нельзя обезжировать перекисью водорода или других химических веществ.
Нанесение	Перед использованием перемешайте. Лак наносится шпателем, кистью или специальным валиком в три или четыре слоя в зависимости от вязкости. Межслойный интервал – 3 часа. Высохшие первый и второй слои лака необходимо слегка зачистить шлиф. бумагой No.240 - 320. Пыль удалить пылесосом. Поверхность можно эксплуатировать через 24-48 часов после нанесения последнего слоя.
Кроющая способность	Прим. 10 - 12 м <sup>2</sup> /л на 1 слой (прим. 0,8 – 1 л/м <sup>2</sup> ). Прим. 3-4 м <sup>2</sup> /л на 3 слоя
Упаковка	ЛАК CHROMODEN AQUA 1K PU: пластиковые контейнеры по 5 л, по 1 л.
Хранение	Не менее срока годности, указанного на этикетке (в оригинальной заводской упаковке), в сухом проветриваемом месте при температуре от +5 ° C до +25! Срок годности: 18 месяцев. <b>Продукт нельзя замораживать!</b>



ПАРКЕТНЫЙ ЛАК  
CHROMODEN AQUA 1K  
PU 390 ГЛЯНЦЕВЫЙ, 360  
ПОЛУМАТОВЫЙ, 340  
МАТОВЫЙ

Примечание

Кроме нанесения на чистую деревянную поверхность, лак для паркета CHROMODEN AQUA 1K LZR PU может применяться в системе с ГРУНТОВКОЙ CHROMODEN AQUA 1K AC-40 или ГРУНТОВКОЙ CHROMODEN AQUA 1K PU-P 70.

Влажность паркета должна находиться в диапазоне 8 - 10%. Оптимальные рабочие условия: 18-22 ° C, относительная влажность 40-75%, температура паркета не ниже 12 ° C. Влажность пола от 8 до 10%. Помещение можно эксплуатировать через 48 часов, а инструменты необходимо вымыть водой сразу же после использования. Перед нанесением на экзотические породы древесины проконсультируйтесь с нашими экспертами из отдела обслуживания потребителей.

Плотно закрывайте пластиковые контейнеры после использования.

---