



ГЕЛЬ ДЛЯ ПАРКЕТА CHROMODEN AQUA G 29

Описание продукта	Однокомпонентный гель на водной основе
Сфера применения	Для заполнения пустот и дефектов деревянной поверхности. Используется при необходимости сохранить основной цвет дерева. Также используется между слоями покрытия.
Характеристики	- Характеризуется быстрым высыханием - Хорошее заполнение поверхности - Нет необходимости в шлифовке (при использовании между слоями)
Свойства	плотность: Прим. 994 кг/м ³ Сод.сух.в-в (вес %): Прим. 32 (DIN 53819)
Значения и границы ЛОС (ЕС)	A (g), 30 г/л (2010); Этот продукт содержит: макс. 30 г/л
Разбавление	Не разбавлять.
Требования к поверхности	Поверхность (пол) должна быть сухая, без масла, грязи, остатков старой краски, а также зачищена (шлиф.бумага No 150). Пыль после шлифовки удалить пылесосом. Паркет нельзя обесцвечивать перекисью водорода, а также другими веществами для обесцвечивания дерева.
Нанесение	Гель аккуратно наносится на поверхность паркета в один или два слоя. Можно наносить на лакированный паркет с одним слоем грунтовки Chromoden aqua P-PU 70 или - если пол покрыт двумя слоями лака Chromoden 1K или 2K AQUA PU - в качестве промежуточного слоя перед нанесением финишного слоя. Межслойный интервал: 30-45 минут (в зависимости от толщины слоя) при нормальных условиях. Сухой слой лака обычно не нуждается в шлифовке, Однако, если он применяется как основа (поднимая волокна древесины паркета), его необходимо зачистить (зернистость абразива 120 - 150 или шлиф. бумагой No.220 – 340)
Сушка	- Сухой на ощупь 15 - 20 минут - Межслойное высыхание 30-45 минут
Кроющая способность	0,05-0,06 кг/м ² (15 – 20 м ² /л) на 1 слой
Упаковка	Пластиковая упаковка по 1 л
Хранение	Не менее срока годности, указанного на этикетке (в оригинальной заводской упаковке), в сухом проветриваемом месте при температуре от +5 ° C до +25! Срок годности: 18 месяцев. Продукт нельзя замораживать!
Примечание	Гель Chromoden aqua G 29 наносится на чистый паркет. Старое покрытие необходимо зашлифовать. Оптимальные рабочие условия: 18-22 ° C, относительная влажность 40 - 75%. Влажность паркета от 8 до 10%. Температура помещения и температура жидкости для шпаклевки не должна быть ниже 13°C. Температура паркета не должна быть ниже 12 °C. Инструменты необходимо вымыть водой сразу же после использования. Перед нанесением на экзотические породы древесины проконсультируйтесь с нашими экспертами из отдела обслуживания потребителей. Плотно закрывайте пластиковые контейнеры после использования