

Kiilto PU 1000 ECO



Однокомпонентна ґрунтовка, що не містить розчинників, для обробки бетонних і вирівняних розчинами підстав до приклеювання паркету з використанням безводних паркетних клеїв виробництва Kiilto. Може також використовуватися для блокування залишків вологи під підлогою.



- 100% вміст твердих речовин
- швидке висихання/затвердіння
- підходить для теплої підлоги

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Однокомпонентна ґрунтовка, що не містить розчинників і твердіє у вологому середовищі. Вона призначена для роботи з бетоном і сумішами для вирівнювання, з використанням клею для паркету Kiilto без вмісту води. Може також використовуватися в якості бар'єру для вологи, щоб блокувати залишкову вологість під основою до 90% відносної вологості або 3,5 CM%. Підходить для використання для підлоги з підігрівом.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Основа має бути чистою, твердою, рівною й сухою. Приберіть цементну пилку й інші забруднення, які можуть завадити зчепленню. Нанесіть KIILTO PU 1000 ECO на поверхню рівномірним тонким шаром за допомогою стійкого до розчинників аплікатора, малярного валика або пензля. При використанні в якості бар'єру від залишкової вологи, нанесіть два шари нерозбавленої ґрунтовки. Приклеювання паркету або повторне нанесення шару праймера може бути зроблено не раніше, ніж через 2 години, але не пізніше, ніж через 24 години після обробки (20°C / 50 %RH). У сухих умовах ґрунтовка твердіє довше. Ґрунтовка повинна бути повністю затверділою до повторного нанесення шару або приклеювання паркету. Ґрунтовку можна розчинити з додаванням макс. 20 % Kesto Ohenne 7. Щоб підсилити зчеплення ґрунтовки з клеєм для паркету, можна посипати піском (з розміром часток прибіл. 1 мм макс.) на щойно оброблену ґрунтовкою поверхню (не у випадку використання ґрунтовки в якості бар'єру для вологи). Інструменти можна очистити ацетоном або ксилолом.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується на результатах випробувань і практичному досвіді. Характеристики наведено для стандартних умов. Характеристики й результат відрізнятимуться за інших умов і методів роботи. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Наша система керування якістю гарантує високу якість наших продуктів. Оскільки компанія не може контролювати спосіб або умови

ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ	макс. 90% RH або 3.5 w-% CM при використанні в якості бар'єру від вологи, в інших випадках відповідно до інструкцій паркетних клеїв Kiilto
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ	+18... 25 °C
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	Замерзає
ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА	120-150 г/м ² . 240 - 300 г/м ² при використанні для блокування залишкової вологи до 90% відносної вологості або 3,5 CM%
ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА	Дисперсія поліуретану
РОЗМІРИ УПАКОВКИ	5 л (6 кг)
ЗБЕРІГАННЯ	Зберігайте в прохолодному місці за температури не нижче +1 °C, у щільно закритому оригінальному контейнері не довше 1 року. Після тривалого зберігання перемішати перед нанесенням.



використання продукту, вона не несе відповідальність за наслідки у випадку недотримання вимог до умов або неправильного використання. Отже, ми не несемо відповідальність за остаточний результат роботи. Для правильного використання продукту користувач повинен ознайомитися зі змістом інструкцій із виконання робіт і посібником із норм проведення робіт, якщо такі надаються.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА

Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте захисні рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу.